

# DS-276PN

## DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-276PN 为一种反应型阻燃透光不饱和聚酯树脂，含有促进剂，具有中等反应活性，粘度低，对玻璃纤维的浸润性好，用其制作的玻璃钢制品透光率高，阻燃性和耐黄变性好，同时还具有很好的耐腐蚀和耐高温性能，广泛应用于透光阻燃玻璃钢制品中。

液体树脂技术指标

项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		透明粘稠液体	
酸值	mgKOH/g	21-29	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	180-300	GB7193
凝胶时间	min	12-20	GB7193
固体含量	%	63-69	GB7193
80℃稳定性 Thermal Stability	h	≥24	GB7193

注：凝胶时间为 25℃ 空气浴 50g 树脂中加入 0.75ml 的 MEKP 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	30	GB3854
拉伸强度	MPa	50	GB2567
拉伸弹性模量	MPa	2000	GB2567
断裂延伸率	%	3.0	GB2567
弯曲强度	MPa	70	GB2567
弯曲弹性模量	MPa	2000	GB2567
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	7	GB2567
热变形温度	℃	80	GB1634.2
氧指数	%	26	GB/T2406

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

### 包装与贮存

天和點石牌 DS-276PN 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。

